














	<p>1К Грунт-наполнитель универсальный – это однокомпонентный акриловый грунт воздушной сушки, характеризующийся очень быстрым высыханием при 20°C. Грунт-наполнитель отличается хорошими укрывающими и изолирующими свойствами, а также хорошей адгезией к большинству поверхностей (сталь, предварительно отшлифованные и очищенные старые лакокрасочные покрытия). Благодаря наличию в составе специальных высококачественных пигментов, грунт-наполнитель хорошо защищает от коррозии металлические поверхности. Универсальный грунт-наполнитель разработан для нанесения на предварительно обработанные шпатлевками детали или на старые покрытия и металлические поверхности. Может шлифоваться вручную или машинным способом, «по сухому» или «по мокрому».</p>
	<p>перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена (например, при помощи TOP10 Обезжиривателем) и отшлифована/заматирована</p>
	<p>тщательно смешать с растворителем для TOP10 1К Грунта-наполнителя универсального в соотношении: <b>4:1 по объему</b></p>
	<p>21 – 24 сек, FORD 4 (при +20°C)</p>
	<p>1.8 мм</p>
	<p>см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов</p>
	<p>Не наносить при температуре ниже 16°C</p>
	<p>1 – 2 нормальных слоев</p>
	<p>15 – 20 мкм</p>
	<p>15 – 20 мин <b>или</b></p>
	<p>- выдержка при 20°C: 3 - 5 мин - окончательная сушка 60°C: 5 - 10 мин</p>
	<p>абразивами P360 - 500 <b>или</b></p>

	абразивами Р600 – 1200
	любые 2К наполнители и традиционные (сольвентные) лакокрасочные материалы

<b>Технические характеристики</b>	
Цвет	серый
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	1.34
Температура вспышки, °С	23

<b>Адгезия к материалам</b>	
сталь	+
стеклопластики	+
старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
шпатлевки	+